

بشماره برگه آزمون: ۴۰۳-۳-۱۰-۲ تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ تاریخ صدور نتایج: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ محل نمونه برداری: خط تولید	 شماره گواهینامه آزمایشگاه همکار sm/1862	نام و نوع فرآورده: گچ ساختمانی شماره ثبت نمونه: - نام شرکت: - نام تجاری: - متقاضی: جناب آقای جانی
---	---	--

برگ نتایج آزمون گچ ساختمانی

ردیف	ویژگی ها	نتایج
		J58
۱	سولفات کلسیم (درصد)	۹۵,۴۳
۲	سختی سطحی $N/mm^2$	۸۹,۶۷
۳	ضریب نفوذ آب $mm^2/s$	۰,۱۶۸
۴	ضریب انتقال حرارتی $K (W/mk)$	۰,۶۳
۵	تاب فشاری $N/mm^2$	۴۹,۱۲
۶	تاب خمشی $N/mm^2$	۱۶,۲۲
۷	میزان گچ در ۱۰۰ سی سی آب مقطر	۳۰۰
۸	گیرش اولیه دقیقه	۳:۲۵
۹	جذب آب کلی (درصد)	۶,۱۲
۱۰	باقیمانده روی الک نمre ۱۵۰	۰,۷
۱۱	باقیمانده روی الک نمre ۱۸۰	۲,۷۰
۱۲	میزان انبساط طولی بعد از ۲۴ ساعت (درصد)	۰,۰۲۱

این نتیجه آزمون به منزله دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد و مجوز تولید کالا نمی باشد.  
 یادآوری ۱: نتایج آزمون فقط به اقلام آزمون شده مرتبط است.  
 یادآوری ۲: تکثیر این گزارش آزمون ممنوع است. مگر از تمامی صفحات و درج تمامی مندرجات

سمنان بلوار مصطفی خمینی نبش خیابان هاشمی نژاد پلاک ۱۹۷

همراه: ۰۹۱۲-۷۰۷۷۰۰۲

تلفکس: ۰۲۳-۳۳۳۵۲۰۹۹

امضاء مدیر آزمایشگاه:  
 شرکت سمناب سمنان  
 شماره ثبت: ۶۰۲۸ (سهامی خاص)